




Fisă tehnică pavele –VIA NATURA D6

A. CARACTERISTICI FIZICE

Forme	
Dimensiuni	10x20x6 cm
Culori si aspect	BLACK NIGHT, DOLMAT
Greutate si consum/mp	12,96 mp/palet, 1700 kg/ palet
Ambalare	648 buc/palet,
Domenii de utilizare:	exterior pentru zone pavate de circulație, drumuri/zone pietonale, piste de biciclete, parări, utilizare a vehiculelor

B. PROCES DE FABRICAȚIE

Pavelele produse de SC VIASTEIN SRL sunt realizate din beton clasa C 25/30, prin vibropresare având în compoziție:

- ciment I 42.5R,
- agregate 0-4/8,
- aditivi, apa, toate în cantități bine controlate după rețete stabilite.

Pavelele sunt alcătuite din două straturi de beton și anume:

- stratul de bază realizat cu agregate 0-4/8,
- stratul de finisare (uzură) realizat cu nisip cuarțos aceasta oferind o mai bună rezistență atât la uzură cât și la alunecare.

Pentru realizarea culorilor se folosesc pigmenți, fie sub formă de soluție. Coloranții se adaugă în betonul din stratul de finisare, excepție făcând comenzile prin care se solicită colorarea întregii mase a pavelei.

Tehnologia de producție constă în:

- vibropresarea betonului semiuscat turnat în matrițe metalice folosind instalații de producție de înaltă tehnologie ceea ce oferă un produs compact cu o textură uniformă, influențând în bine principalele caracteristici ale produselor: absorbție redusă de apă, rezistență la îngheț-dezghet, rezistență la compresiune și alte cerințe stabilite de normele românești și europene.

C. STANDARD ȘI REZULTATE LABORATOARE ÎNCERCĂRI

Standardul care specifică materialele, caracteristicile, condițiile și metodele de încercări pentru pavele este **SR EN 1338:2004; SR EN1338:2004/AC:2006**

Caracteristici fizico-mecanice și limitele acceptate conform standard SR EN 1338:2004, SR EN 1338:2004/AC:2006 și valorile reale SC VIASTEIN SRL obținute în urma încercărilor de laborator:

Caracteristica	Criterii de admisibilitate conform SR EN 1338:2004, SR EN 1338:2004/AC:2006	Rezultate VIASTEIN SRL obținute în urma încercărilor
Aspect vizual	Nici un bloc nu trebuie să reprezinte fisuri, exfolieri sau delaminări.	Aspect uniform, fără fisuri, exfolieri, delaminări, segregări ori muchii stîrbite sau rupte
Grosime strat de finisare	Min.4 mm. Particulele izolate de agregat care pătrund prin stratul de finisare trebuie ignorate.	5-10 mm
Rezistența la întindere prin despicare și sarcina de încărcare	Trebuie să nu fie mai mică de 3,6 Mpa. Nici un rezultat individual nu trebuie să fie mai mic de 2,9 Mpa și nici să aibă o încărcare de rupere mai mică de 250 N/mm la lungimea de despicare.	$R_k \geq 3,6$ Orice rezultat individual $\geq 2,9$; Sarcina de încărcare pe unitatea de lungime min. 250 N/mm
Rezistența la alunecare-derapare	Pavelele din beton au o rezistență la alunecare / derapare satisfăcătoare cu condiția ca întreaga suprafață superioară să nu fie mărunțită și/sau polizată încât să producă o suprafață netedă.	Corepunzător (min.65)



Durabilitatea rezistenței	În condiții normale de expunere, pavelele de beton vor continua să furnizeze rezistențe corespunzătoare, cu condiția să fie supuse unei întrețineri normale.	Nu s-au constatat scăderi ale rezistenței în timp, în condiții unei întrețineri normale / în condiții normale de expunere întreținere.
Forma și dimensiuni	Dimensiunile fabricatie sunt cele declarate de către producător. Abateri admise : - lungime si latime ± 2 mm - grosime ± 3 mm	Dimensiunile de fabricatie sunt cele declarate. Abateri: - lungime si latime ± 2 mm - grosime ± 3 mm
Rezistența la uzură	Clasa 1 marcarea F – nici o performanță măsurată	Clasa 1 marcarea F – nici o performanță măsurată
Absorbție de apă	<6 % din masa	≤ 6 ca medie, clasa 2, marcarea B
Masa pierdută după încercarea la îngheț-dezghet în mediu de sare (NaCl)	$\leq 1,0$ kg/mp, ca medie cu nici o valoare individuală $>1,5$.	$\leq 1,0$ kg/mp, cu nici-o valoare individuală $>1,5$, Clasa 3, marcarea D

Conform standardelor SR EN 1338:2004, SR EN 1338:2004/AC:2006, pavelele din beton se împart în clase și au anumite marcare în funcție de diferite caracteristici sau solicitări, astfel:

1. După absorbția de apă:

Clasa	Marcare	Absorbție de apă % din apă (SR EN 1338:2004, SR EN 1338:2004/AC:2006)	SC VIASTEIN SRL
1	A	Nici o performanță măsurată	-
2	B	≤ 6 ca medie	✓

2. După rezistența la îngheț-dezghet cu saruri de dezghet:

Clasa	Marcare	Masa pierdută la ciclul îngheț-dezghet kg/mp (SR EN 1338:2004, SR EN 1338:2004/AC:2006)	SC VIASTEIN SRL
3	D	$\leq 1,0$ ca medie cu nici o valoare individuală $>1,5$	✓

3. După rezistența la abraziune:

Clasa	Marcare	Condiții (SR EN 1338:2004, SR EN 1338:2004/AC:2006)		
		Măsurare –metoda cu disc lat	Măsurare –metoda Böhme	SC VIASTEIN SRL
1	F	Nici o performanță măsurată	Nici o performanță măsurată	✓

4. După reacția la foc:

Pavelele din beton SC VIASTEIN SRL sunt Clasa A (SR EN 1338:2004, SR EN 1338:2004/AC:2006) după reacția la foc fără încercare.
--

D. CERTIFICĂRI

Organism de certificare produse SC ALL CERT PRODUCT SRL care a acordat certificatul de conformitate produs nr. 000756-3 în data de 05.08.2022.

E. MĂSURI DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

Manipularea, depozitarea și transportul se vor face respectând legislația în domeniul securității și sănătății în muncă. Produsele se depozitează pe suprafețe drepte, stabile, de preferință betonate, rezistente, fără denivelări.

La manipularea și transportul produselor se va ține cont de greutatea produselor pentru evitarea accidentelor. Descărcarea din mijloace de transport se va efectua cu mijloace mecanice, cu motostivuitoare sau manual bucata cu bucata. Se interzice descărcarea produselor prin basculare.

Manipularea produselor se va desfășura astfel încât să se evite vătămările corporale prin lovire, strivire, tăiere. În timpul manipulării produselor există pericolul de inhalarea de praf. Pentru manipulare se va utiliza echipament individual de protecție adecvat.



VIASTEIN
transforming the space


F. MONTAJ

MONTAREA PAVELEI DE BETON

Pietrele de pavaj se montează conform înălțimii, unghiului și liniei de fugă. Trebuie să fiți atenți să amplasați primul rând de pietre într-un unghi drept față de bordură, pentru a evita operațiile de tăiere. Aveți grijă să respectați o lățime a rosturilor de cel puțin 5mm!

Vibrarea nisipului pentru rosturi:

Eliminați nisipul pentru rosturi care este în plus. După, compactați pavelele cu placa vibrantă cu piesă de prelungire din cauciuc – o dată longitudinal și o dată transversal. Efectuați operația de compactare prin vibrație numai în stare uscată. După compactarea suprafeței, aceasta trebuie din nou udată și acoperită cu nisip, până când rosturile sunt complet umplute.




STRUCTURA PLATFORMEI

STRAT PORTANT STABILIZAT DIN PIATRĂ SPARTĂ GRANULAȚIE 0/18 mm 20-30 cm

Se amplacează stratul portant peste pământul portant (compactat și consolidat anterior). Acest strat este alcătuit din piatră spartă de granulație 0/18. Stratul portant se compactează pe straturi prin vibrație cu placa vibrantă. Grosimea stratului trebuie adaptată la solicitarea prevăzută pentru acel pavaj: minim 20 cm pentru traficul de autoturisme și 30 cm pentru traficul de camioane.

PATUL DE SPLIT

Este compus din mărgăritar granulație 4/8 mm 3-5 cm. Pe stratul portant compactat se toarnă un pat de split afănat, de granulație 4/8 și cu o grosime de 3-5cm. Nivelati stratul de split cu ajutorul unui dreptar din aluminiu.



Instrucțiuni de montare se află în catalog pentru fiecare produs în parte.

G. PETE DE RUGINĂ

Apariția petelor de rugină pe pavaj și/sau dale este un lucru obișnuit. Cauza apariției se datorează unor minerale (pirita, hematita) din clasa sulfurilor și a oxidului feric care se regăsesc în materia primă folosită în procesul de fabricare a dalelor.

În procesul de producție, societatea Viastein SRL folosește diferiți aditivi pentru a diminua apariția petelor de rugină și a eflorescenței, deoarece apariția acestor fenomene nu poate fi evitat în totalitate, ele nu influențează în niciun fel funcționalitatea și caracteristicile tehnice ale produselor de beton.

Petele de rugină apar din cauza umidității și în urma oxidărilor cauzate de ploile acide sau de detergenții comerciali nepotriviti folosiți la curățarea suprafețelor pavajelor. În condiții atmosferice normale și prin utilizarea suprafeței aceste pete dispar în timp. Petele de rugină, eflorescența nu se încadrează în categoria cazurilor pentru care se pot aplica dispozițiile legale care reglementează garanția produselor.

Recomandări pentru curățare

În magazinele de specialitate se pot achiziționa produse de curățat pe bază de acizi, care vă vor ajuta la îndepărtarea petelor de rugină.

Însă, înainte de a folosi astfel de produse de curățare, încercați să curățați suprafețele afectate cu apă sub presiune înaltă.

Retineți

- deși la curățarea plăcilor de beton se ajunge printr-o reacție chimică este important să respectați indicațiile de folosire, diluare a produsului de curățare achiziționat, evitați astfel deteriorarea suprafeței produsului.
- este posibil să aplicați de mai multe ori soluția de curățare pe suprafața/ suprafețele afectate până la dispariția în totalitate a petelor de rugină.



H. EFLORESCENȚA

Eflorescența (pete albicioase pe suprafața produsului) apare din cauza durității apei și a fierului de calcar din cimentul utilizat, care se depune pe suprafața betonului după evaporarea apei. Eflorescența nu poate fi evitată în totalitate din punct de vedere tehnic și nu influențează în niciun fel funcționalitatea și caracteristicile tehnice ale produselor de beton. În condiții atmosferice normale și prin utilizarea suprafeței, eflorescența se diminuează în timp și, în general, nu va mai apărea. Eflorescențele se pot îndepărta cu ajutorul unor substanțe de curățare speciale pentru beton. Prin utilizarea substanțelor de curățare pot să apară modificări de culoare și structură ale produselor. Compania noastră utilizează începând cu anul 2016 aditivi inovatori, care au rolul de a reduce la maxim această reacție chimică.

I. MICROFISURI

În cazuri izolate, pot apărea microfisuri. Acestea sunt rar vizibile cu ochiul liber pe produsele uscate, dar sunt puse în evidență când acestea sunt umede. Microfisurile nu limitează utilizabilitatea produsului și nu periclitizează rezistența acestuia. VIASTEIN garantează rezistența la îngheț-dezgheț și la sarea de degivrare a tuturor produselor realizate, conform certificărilor deținute. Sunt permise utilizarea doar produselor de degivrare specifice pentru beton (pe baza de clorură de calciu). Soluțiile de degivrare pe bază de sulfați sau clorură de sodiu (sare) pot deteriora suprafața pavată cu produsele noastre.

J. DECOLORĂRI

În anumite cazuri, datorită efectelor acțiunii intemperiilor naturale și mediului înconjurător pot apărea decolorări ușoare. Întrucât noi nu putem opri apariția acestor decolorări, reclamațiile nu se pot baza pe acest motiv.

NOTĂ

Eventualele diferențe de culoare între imaginile produselor prezentate și produsele reale se supun condițiilor de fotografiere și tipografice și nu fac obiectul reclamațiilor.