

Fișă tehnică

PRIMER PVC/TPO

Grund de aderență pentru membranele hidroizolante lichide din gama ISOFLEX-PU pe membrane de PVC sau TPO

Descriere

PRIMER PVC/TPO este un grund de aderență cu priză rapidă, cu vâscozitate redusă, monocomponent, pe bază de solvenți.

Domenii de aplicare

Grundul PRIMER PVC/TPO este adecvat pentru asigurarea aderenței membranelor hidroizolante lichide poliuretane din gama ISOFLEX-PU atunci când sunt aplicate pe hidroizolații vechi din membrane de PVC sau TPO.

Caracteristici tehnice

Formă: lichid
Culoare: translucid
Densitate: $0,9 \pm 0,05 \text{ kg/l}$

Mod de utilizare

Membranele vechi de PVC/TPO trebuie curățate în prealabil cu solventul special SM-28.

După curățare, membranele trebuie să fie complet uscate, curate, fără grăsimi, materiale friabile, praf, etc.

Grundul PRIMER PVC/TPO este aplicat cu rola într-un strat. La 20-30 de minute după aplicare – atunci când suprafața pe care s-a aplicat grundul este uscată dar lipicioasă la atingere (în funcție de condițiile atmosferice, precum vânt, umiditate și temperatură) – poate fi aplicată membrana hidroizolantă lichidă poliuretanică din gama ISOFLEX-PU.

Consum aprox. 100 g/m^2 .

Ambalaj

PRIMER PVC/TPO este ambalat în recipiente de 4 kg.

Durata de viață – Depozitare

12 luni de la data fabricației, în ambalajul original, sigilat, în spații protejate de umiditate și razele soarelui.

Temperatură de depozitare recomandată este între $+5^\circ\text{C}$ și $+35^\circ\text{C}$.

Observații

Temperatura pe timpul aplicării și întăririi produsului trebuie să fie între $+5^\circ\text{C}$ și $+35^\circ\text{C}$.

S.C. ISOMAT ROMANIA SRL

MATERIALE DE CONSTRUCȚII

Str. Islazului nr. 1-5, Oras Pantelimon, Jud. Ilfov,

CP 077415, Bucuresti, România

T +40 21 3000 482 - 84, F +40 21 3166 746

www.isomat.ro e-mail: info@isomat.ro